

木質粒状燃料の原料入手区分別生産量及び含水率

都道府県	計 トン	丸太・ 林地残材 トン	製材工場 等残材 トン	建設発生 木 材 トン	その他 トン	含水率 %
01北海道	7,344.0	4,153.8	3,138.2	30.0	22.0	9.0
02青森	2,728.5	1,250.5	745.0	733.0	-	15.0
03岩手	3,241.9	-	3,241.9	-	-	7.3
04宮城	2,569.5	248.8	2,079.7	240.0	1.0	8.5
05秋田	7,459.0	-	7,459.0	-	-	8.0
06山形	2,473.9	2,454.9	19.0	-	-	8.0
07福島	987.3	367.6	619.7	-	-	8.0
08茨城	533.3	397.8	102.2	33.3	-	9.5
09栃木	-	-	-	-	-	-
10群馬	1,380.8	1,287.0	93.8	-	-	9.0
11埼玉	1,066.1	462.0	604.1	-	-	12.0
12千葉	2.0	2.0	-	-	-	20.0
13東京	120.0	-	120.0	-	-	9.0
14神奈川	-	-	-	-	-	-
15新潟	5,435.9	4,110.9	927.2	397.5	0.4	8.6
16富山	883.0	605.0	278.0	-	-	10.0
17石川	548.0	10.0	538.0	-	-	9.0
18福井	298.3	17.3	278.5	1.5	1.0	10.0
19山梨	1,099.5	530.0	569.5	-	-	8.4
20長野	3,500.9	3,007.9	493.0	-	-	6.0
21岐阜	4,552.6	471.0	4,001.6	-	80.0	9.8
22静岡	1,422.5	1,141.2	281.3	-	-	15.0
23愛知	135.0	-	135.0	-	-	10.0
24三重	840.6	618.2	222.4	-	-	13.0
25滋賀	22.0	-	22.0	-	-	8.0
26京都	1,955.8	1,055.1	900.7	-	-	8.9
27大阪	388.0	77.6	-	-	310.4	10.0
28兵庫	846.1	502.5	200.0	143.6	-	10.0
29奈良	-	-	-	-	-	-
30和歌山	42.8	35.3	-	-	7.5	13.0
31鳥取	383.3	1.0	382.3	-	-	9.0
32島根	85.1	11.0	74.1	-	-	10.0
33岡山	20,544.2	40.4	20,503.8	-	-	6.0
34広島	718.6	300.0	118.6	-	300.0	8.2
35山口	950.0	907.0	43.0	-	-	6.0
36徳島	500.4	80.4	420.0	-	-	9.7
37香川	-	-	-	-	-	-
38愛媛	2,779.7	1,950.9	828.8	-	-	10.0
39高知	4,020.6	2,551.4	1,469.2	-	-	10.0
40福岡	89.3	10.0	79.3	-	-	12.0
41佐賀	-	-	-	-	-	-
42長崎	-	-	-	-	-	-
43熊本	4,205.6	1,668.3	1,748.3	700.0	89.0	10.0
44大分	58.0	-	58.0	-	-	12.0
45宮崎	18,089.5	14,095.0	1,023.5	-	2,971.0	9.0
46鹿児島	-	-	-	-	-	-
47沖縄	15,268.0	-	-	15,268.0	-	12.0
合計	119,569.5	44,421.8	53,818.6	17,546.9	3,782.3	-

(注1) 端数処理の関係上、各項目の数値の和が合計値と一致しないことがある。